



160009010661



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0494

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY210093-1

产品名称:
Name of the Product

8芯单模室外中心管式光缆

型号规格:
Type of the Product

GYXTW-8B1

委托单位:
Committing Unit

上海贝普通信设备有限公司

检验类别:
Classification of the test

委托检验

中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心

The Electronic 23rd Research Institute Test Center of CETC

信息产业信息传输线质量监督检验中心

Information Transmission Lines Quality Inspect Test Center of Information Industry

报告日期 (Report Date): 2021年03月12日

地址: 上海市铁山路230号
网址: www.itl-lab.com

电话: 021-33792735
邮箱: itltest@vip.126.com

传真: 021-33792736
邮编: 201900

声 明

1. 本报告结果仅对来样负责。
2. 本报告（包括复印件）未加盖公章一律无效。
3. 报告无编制、复核、批准人签字无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 样品名称、型号规格以及委托单位信息由委托方提供并承当相应责任。
6. 对报告有异议，应在收到报告之日起十五日内以书面方式向本实验室提出。
7. 实验室对检测样品的保管期为自发送报告之日起，保存1个月。

地址(Add): 上海市铁山路230号

邮政编码(Zip): 201900

电话(Tel): 021- 33792735

传真(Fax): 021- 33792736

网址(Web): www.itl-lab.com

邮箱(Email): itltest@vip.126.com

检验报告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY210093-1

样品名称 Name of Sample	8芯单模室外中心管式光缆	样品型号规格 Type of the Sample	GYXTW-8B1
委托单位 Committing Unit	上海贝普通信设备有限公司	委托单位地址 Manufacturer Unit add	上海市大渡河路2155号151室
样品接收日期 Date of Gained	2021-03-10	样品标识 Mark of the Sample	——
取样方法 Method of Sampling	送样	样品数量 Quantity of the Sample	1盘
样品照片 Sample photograph		产品商标 Product Mark	——
检验环境温度 Temperature of the Environment	22℃	检验相对湿度 Relative Humidity	51%
检验日期 Date of the Test	2021.03.10		
检验标准 According as	YD/T 769-2018 通信用中心管填充式室外光缆		
判定依据 Judging by	YD/T 769-2018 通信用中心管填充式室外光缆		
检验结果 Result	本次检验仅涉及YD/T 769-2018 《通信用中心管填充式室外光缆》标准的部分项目，所检项目符合标准要求。		
备注 Remark	1. “——”表示不涉及或不提供相关信息。		
检验单位 (盖章) Unit of the Test	信息产业信息传输线质量监督检验中心 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心		
编制 Edit	陈瑜	复核 Verified	马嘉
		批准 Authorize	检验检测专用章

检验结果

Test Result

报告编号(No.): JY210093-1

序号 No.	检测项目 Test Parameters		单位 Unit	技术要求 Specifications	线芯编号 No. of Sample	检测结果 Test Results	结论 Conclusion
1	衰减系数	$\lambda = 1310\text{nm}$	dB/km	≤ 0.40	蓝纤	0.322	合格
					橙纤	0.342	
					绿纤	0.339	
					棕纤	0.346	
					灰纤	0.337	
					白纤	0.329	
					红纤	0.334	
					黑纤	0.331	
		$\lambda = 1550\text{nm}$	dB/km	≤ 0.25	蓝纤	0.226	
					橙纤	0.206	
					绿纤	0.201	
					棕纤	0.210	
					灰纤	0.197	
					白纤	0.199	
					红纤	0.194	
					黑纤	0.207	
备注							
以下空白							

第 2 页 共 2 页

