



## 测试报告

报告号: THSH23061547775EN

工单号: 47775

日期: 2023年6月15日

以下信息是由客户（或其代表）提交并确认：

申请人 : Hejatex GmbH

地址 : Küstriner Straße 15, DE - 94315 Straubing, Germany

样品名 : 魔贴飞士胶粘剂

样品材料 : 环氧树脂

样品收到日期 : 2023年6月8日

样品测试周期 : 2023年6月9日至2023年6月12日

测试项目 : 铜离子加速盐雾, 24小时

测试方法 : 详见附页

测试结果 : 详见附页

授权签字:



For and on behalf of  
Shanghai Global Testing Services Co., Ltd.

Shi Lei/Kevin

总经理 -GTS/SHO

页数: 1/4

This report is only responsible for the tested sample(s) and item(s), the testing result(s) is used for scientific research, teaching or internal quality control. Without the writing agreement of the company, the client is not allowed to copy the report in part (entire copy is excepted).

上海世通检测技术服务有限公司

上海市闵行区申富路128号D-1栋2楼

电话: (86-21) 3363 7866 传真: (86-21) 3363 7858 邮件: info@gts-lab.com 网址: http://www.gts-lab.com



## 测试报告

报告号: THSH23061547775EN

工单号: 47775

日期: 2023年6月15日

测试项目: 铜离子加速盐雾24小时

1. 测试环境: 温度: (25~28)°C, 相对湿度: (55~60)%RH

2. 测试设备:

| 序号. | 名称      | 设备号.   | 计量有效期      |
|-----|---------|--------|------------|
| 1   | 盐雾腐蚀试验机 | WXR052 | 2023年9月14日 |

3. 测试过程: 测试方法: 由客户提供

|             | 测试 条件                                            |                              |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 铜离子加速盐雾24小时 | 温度                                               | 50°C±2°C                     |
|             | 氯化钠含量                                            | 5%                           |
|             | 溶液中的PH值                                          | 3.2                          |
|             | 盐雾沉降率                                            | 1.5mL/(80cm <sup>2</sup> *h) |
|             | 氯化铜浓度<br>(CuCl <sub>2</sub> · 2H <sub>2</sub> O) | 0.26g/L                      |
|             | 与垂线的角度                                           | 20°                          |
|             | 测试时间                                             | 24小时<br>(≈约自然环境 8~10 年)      |

4. 测试结果:

| 测试项目        | 测试结果              |
|-------------|-------------------|
| 铜离子加速盐雾24小时 | 测试后, 样品之间的粘合剂没有剥落 |

页数: 2/4

This report is only responsible for the tested sample(s) and item(s), the testing result(s) is used for scientific research, teaching or internal quality control. Without the writing agreement of the company, the client is not allowed to copy the report in part (entire copy is excepted).

上海世通检测技术服务有限公司

上海市闵行区申富路128号D-1栋2楼

电话: (86-21) 3363 7866 传真: (86-21) 3363 7858 邮件: info@gts-lab.com 网址: http://www.gts-lab.com

## 测试报告

报告号: THSH23061547775EN

工单号: 47775

日期: 2023年6月15日

样品图片:




图1: 测试前, 样品的外观照片



图2 试验过程中样品的外观照片

页数: 3/4

This report is only responsible for the tested sample(s) and item(s), the testing result(s) is used for scientific research, teaching or internal quality control. Without the writing agreement of the company, the client is not allowed to copy the report in part (entire copy is excepted).

上海世通检测技术服务有限公司

上海市闵行区申富路128号D-1栋2楼

电话: (86-21) 3363 7866 传真: (86-21) 3363 7858 邮件: info@gts-lab.com 网址: http://www.gts-lab.com

## 测试报告

报告号: THSH23061547775EN

工单号: 47775

日期: 2023年6月15日



图3。试验后样品的外观照片

\*\*\*报告结束\*\*\*

页数: 4/4

This report is only responsible for the tested sample(s) and item(s), the testing result(s) is used for scientific research, teaching or internal quality control. Without the writing agreement of the company, the client is not allowed to copy the report in part (entire copy is excepted).

上海世通检测技术服务有限公司

上海市闵行区申富路128号D-1栋2楼

电话: (86-21) 3363 7866 传真: (86-21) 3363 7858 邮件: [info@gts-lab.com](mailto:info@gts-lab.com) 网址: <http://www.gts-lab.com>